

فرایند احیای مستقیم Circofer

فرایند Circofer مشابه Circofer یک فرایند احیای مستقیم است با این تفاوت که در این فرایند بجای گاز طبیعی پروسس شده، با اعمال کمی تغییر در پودر زغال سنگ از آن به عنوان عامل احیا کننده استفاده می شود. این سیستم به نحوی طراحی شده است که با دمای ۹۵۰ درجه سانتی گراد کار می کند و هیچ گونه گاز اضافی خروجی ندارد. از آنجا که در این سیستم از تمامی ویژگی های برجسته تکنولوژی کوره^۱ CFB استفاده می شود، انتقال گرما و جرم استثنایی وجود دارد، توزیع دمایی در کل مدار کوره یکنواخت است و به صورت کارآمد از گرما و گاز استفاده می شود، فرایند Circofer به عنوان یک فرایند متمایز شناخته می شود.

در مرحله اولیه احیا در Circofer که به طور عمده در CFB انجام می شود، سنگ معدن آهن توسط مونوکسید کربن (CO) و گاز H₂ که توسط پروسس زغال سنگ تولید شده احیا می شود. گاز خروجی از این مرحله برای پیش گرم کردن سنگ آهن استفاده می شود. سنگ آهن در ادامه در ژنراتورهای حرارتی به واسطه سوخت ناقص زغال سنگ در اکسیژن حرارت می بیند و این سوخت ناقص انرژی مورد نیاز فرایند را در این مرحله تامین می کند. در ادامه فرایند، گاز خروجی در یک بویلر حرارت خود را از دست می دهد و در نهایت به منظور از بین بردن رطوبت ناشی از فرایند احیا بکار برده می شود. گاز CO₂ تولید شده نیز از فرایند تولید، خارج می شود و گازهای CO و H₂ برای کاربرد در فرایند احیا جمع آوری می شوند.

به طور کلی در فرایند Circofer نرمة سنگ آهن همراه با آهک جهت کاهش اثر گوگرد زغال سنگ با نرمة زغال سنگ مخلوط شده و در مرحله اول پیش گرم تا ۷۳ درصد فلزی احیا می گردد. ذرات سنگ آهن و زغال بازیافت شده از جداسازی مغناطیسی محصول، قبل از بریکت سازی، تا دمای حدود ۸۰۰ درجه سانتی گراد در یک سیستم CFB دو مرحله ای با استفاده از گرمای گاز خروجی از فرایند، پیش گرم می شوند. مواد پیش گرم شده سپس به داخل کوره CFB شارژ می شوند. زغال سنگ در این مرحله دمایی حدود ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد دارد و عمل احیای اکسید آهن در دمای حدود ۹۵۰ درجه سانتی گراد تا خلوص حدود ۷۰ درصد انجام می شود.

¹ Circulating fluidized bed

در مرحله دوم آهن تا ۹۳ درصد فلزی احیا می‌گردد و به صورت بریکت آماده شارژ در کوره قوس الکتریک می‌شود. در این مرحله مواد جامد از CFB به کوره FB² برای مرحله نهایی کاهش تا حدود ۹۳ درصد انتقال می‌یابند. محصول متالیزه شده، خاکستر و عناصر اضافی از راکتور FB تخلیه شده و تا دمای حدود ۷۳۰ درجه سانتی‌گراد سرد می‌شود و سپس با استفاده از جداسازی مغناطیسی جدا می‌شود. محصول متالیزه شده حدوداً در دمای ۶۸۰ درجه سانتی‌گراد بریکت می‌شود.

پس از مرحله احیای نهایی، محصول به صورت مغناطیسی در شرایط داغ از هم جدا شده و می‌تواند به روش‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. یکی از گزینه‌ها شامل جداسازی اکثر مواد غیرفلزی و بریکت کردن مواد فلزی در شرایط دما بالا به منظور خروج محصول از ناحیه به صورت آهن بریکت داغ (HBI) است. گزینه دیگر شامل ذوب کردن سریع است. این مسیر دارای یک مزیت است که با بهره‌گیری از گرمای خود بریکت‌ها امکان ذخیره مقدار قابل توجهی انرژی را فراهم می‌کند. در این فرایند، وجود کربن بیش از حد می‌تواند به عنوان یک منبع انرژی برای ذوب شدن استفاده شود.

این روش نیز به خاطر بالا بودن فشار در مرحله دوم احیا از نظر کنترل فشار اتمسفر کوره دارای مشکل است و اپراتور را درگیر می‌کند.


اما مزایای اصلی این روش عبارت‌اند از:

استفاده از زغال سنگ برای فرایند

استفاده مستقیم از سنگ آهن

کاهش انتشار گاز از ۰/۹ تا ۱/۱ تن CO₂ به ازای تولید هر تن چدن مذاب

² Fluidized bed



پژوهشکده فولاد